

ARTÍCULO



CARACTERÍSTICAS

RESULTADOS

TOLERANCIA

NORMAS/TEST

COMPOSICIÓN	65% poliéster 35% algodón			
PESO	(g/m ²)	200.0	±5%	ISO 3801:1977
	Urdimbre	1000	±2%	
RESISTENCIA TRACCIÓN	(N)			ISO 13934-1
	Trama	600	±2%	
	Urdimbre	35		
RESISTENCIA AL RASGO	(N)		±5%	ISO 13937-1
	Trama	25	±5%	
DESLIZAMIENTO	Urdimbre	>160	±2%	
	(N)			ISO 13936-1:2004
	Trama	>200	±2%	
	Urdimbre	-2,5	±4%	
ENCOGIMIENTO AL LAVADO	(%)			NP EN ISO 6330-2002 1A/E
	Trama	-2,0	±4%	
	Urdimbre	-1.0	±2%	
ENCOGIMIENTO TÉRMICO	(%)			150°C - 30 seg.
	Trama	-1.0	±2%	
PILLING 1000 REVS	4		±3%	ISO 12945-2:2000

SOLIDEZ	ALT	ALG	POL		
LAVADO	4.5	4	4	±10%	NP EN ISO 105:C06:1997 E25
TRANSPIRACIÓN ÁCIDA	4.5	4	4	±10%	NP EN ISO 105:E04:1997
TRANSPIRACIÓN ALCALINA	4.5	4	4	±10%	NP EN ISO 105:E04:1997
LUZ	4.5			±10%	ISO 105:B02:1994
PLANCHA CALIENTE	4			±10%	NP EN ISO 105:X11:2002
FRICCIÓN EN SECO	4			±10%	NP EN ISO 105:X12:2002

NORMAS DE LAVADO



OBSERVACIONES: LA INFORMACIÓN INDICADA ARRIBA ES A TÍTULO INFORMATIVO Y PUEDE SUFRIR MODIFICACIÓN Y/O VARIACIÓN PARCIAL O TOTAL SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ESO SEA MOTIVO DE RECLAMACIÓN Y/O DEVOLUCIÓN.